6008
Ruban en mousse à double face

Description du produit

6008 est un ruban en mousse de polyéthylène réticulée à cellules fermées, recouvert des deux côtés d'un adhésif acrylique à forte adhérence. Il offre une adhésion fiable sur une variété de substrats, une bonne conformabilité, une résistance élevée au pelage et au cisaillement, et est adapté aux applications extérieures.

Certifié conforme à la norme AAMA 810.1-16, Type I, il répond aux exigences de l'industrie pour le vitrage et l'installation de fenêtres, assurant des performances durables dans des conditions exigeantes.

Champs d'application

- Vitrage de fenêtres en PVC et en aluminium
- Assemblage et fixation de composants légers en plastique et en métal
- Pose de joints et étanchéité dans des conditions contrôlées ou statiques
- Assemblage d'appareils électroménagers et de meubles
- Fixation de plaques signalétiques et d'enseignes
- Montage sur surfaces lisses ou légèrement irrégulières
- Amortissement des vibrations dans des assemblages à faible intensité
- Systèmes de conduits de chauffage et de ventilation

Données techniques

	Métrique	Impérial
Épaisseur	3 mm	125 mils
Adhésion à l'acier	11 N/cm	100 oz/po
Résistance à la rupture	105 N/cm	60 lb/po
Température d'application	10 à 40 °C	50 à 104 °F
Résistance long terme à la température	-20 à 40 °C	-4 à 104 °F
Résistance court terme à la température	120 °C	248 °F

Endos
Mousse PE

Type d'adhésif
Acrylique

Liner
Poly Bleu

Couleur

Note: Les caractéristiques physiques et de performance indiquées sont les moyennes obtenues par des tests effectués selon les normes des méthodes de tests ASTM et PSTC. MPI Matco ne peut garantir les résultats obtenus des produits adhésifs. Les informations publiées sont représentatives des recherches effectuées en laboratoire sur ces produits et sont considerées comme fiables. Les valeurs ne doivent pas être utilisées à des fins de spécifications. Chaque utilisateur doit effectuer ses propres tests afin de déterminer l'adéquation du produit à l'application prévue et doit assumer tous les risques et responsabilités s'y rattachant. Les matériaux doivent être entreposés à 70°F (21°C) avec 50% d'humidité relative.