

DIRECTIONS D'UTILISATION

Black Mamba FHG® convient à de nombreux types de matériaux de construction ; cependant, il est recommandé de réaliser un test d'adhérence préliminaire sur chaque surface.

Préparation des surfaces

- Avant l'application, il est important de s'assurer que les substrats sont soigneusement nettoyés et exempts de toute contamination pouvant nuire à l'adhérence, telle que la graisse, le cirage, les produits d'étanchéité liquides, la cire et la poussière.
- Les bords de la jonction peuvent être protégés à l'aide de ruban adhésif pour éviter la contamination du substrat. Retirez soigneusement le ruban après l'application.

Conditions d'application

- Peut être appliqué à des températures de 5°C à 35°C.

Étapes d'application

1. Coupez le sceau de la cartouche et fixez l'applicateur fourni.
2. Tenez la cartouche à un angle de 90° par rapport au substrat pour obtenir une taille et une forme de perle optimales.
3. Appliquez Black Mamba FHG® sur une surface en bandes verticales, espacées d'environ 7,5 à 12,5 cm.
4. Placez l'élément en position, appuyez fermement tout en effectuant un léger mouvement de torsion.

Instructions de nettoyage

- Le produit non durci peut être enlevé avec de l'alcool.
- Le produit durci ne peut être enlevé que mécaniquement.
- Les mains doivent être lavées à l'eau et au savon.

Informations de durcissement

- Formation de peau en environ 10 à 15 minutes.
- 5 mm/24 heures à 20°C et 50 % d'humidité relative.
- Le temps de durcissement est ralenti à des températures plus basses et à une humidité relative plus faible.

