

RETRAIT DE BLACK MAMBA FHG®

Retirer Black Mamba FHG® devient un processus simple avec la bonne méthode. Dans ce guide, nous décrivons trois méthodes différentes pour enlever Black Mamba FHG® de manière sûre et efficace, selon son état : qu'il soit encore humide, partiellement durci ou complètement durci.

Humide

Si l'adhésif est encore humide, vous pouvez le décoller et enlever le reste de Black Mamba FHG® avec de l'acétone ou de l'alcool dénaturé. Une fois l'objet collé retiré, les deux surfaces devront être soigneusement nettoyées pour s'assurer qu'il ne reste aucun résidu de Black Mamba avant de recoller.

Partiellement durci

Si l'adhésif a été appliqué depuis moins de 48 heures, vous pouvez utiliser un couteau à lame et des cales pour couper progressivement Black Mamba de la jonction.

Durci

L'adhésif Black Mamba ne durcit jamais jusqu'à devenir rigide et cassant. Nous recommandons d'utiliser un outil multi-oscillant avec une lame très fine pour couper à travers Black Mamba (qui ressemble à du caoutchouc lorsqu'il est sec). Une fois l'objet collé retiré, les deux surfaces devront être soigneusement nettoyées pour s'assurer qu'il ne reste aucun résidu de Black Mamba avant de recoller.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :
support@mpi-matco.com

