

2112

Ruban de masquage



Description du produit

2112 est un ruban de masquage de qualité supérieure conçu pour les applications critiques de masquage de peinture. Il est doté d'un adhésif en caoutchouc à haute adhésion et d'un endos en papier légèrement crêpé de construction plus épaisse. Le ruban résiste au ponçage humide et aux solvants et supporte des températures allant jusqu'à 90 °C / 194 °F pendant 60 minutes ou 120 °C / 248 °F pendant 30 minutes. L'endos offre une excellente conformabilité aux courbes et aux contours tout en maintenant une excellente résistance mécanique. Le ruban offre une bonne déchirabilité à la main et se retire proprement sans laisser de résidu d'adhésif. Sa couleur orange offre une bonne visibilité lors du masquage, et sa résistance aux UV de 3 jours permet des applications de masquage extérieur à court terme.

Champs d'application

- Peinture automobile
- Peinture marine
- Peinture de camions et d'autobus
- Peinture en cabine
- Autres applications critiques de masquage de peinture

Données techniques

	Métrique	Impérial
Épaisseur	172.7 µm	6.8 mil
Résistance à la rupture	42.9 N/cm	24.5 lb/po
Allongement à la rupture	9%	9%
Résistance à la température — 60 minutes	90 °C	194 °F
Résistance à la température — 30 minutes	120 °C	248 °F
Adhésion à l'acier	2.02 N/cm	18.5 oz/po

Endos

Papier crêpé

Type d'adhésif

Caoutchouc

Couleur

Orange

Note: Les caractéristiques physiques et de performance indiquées sont les moyennes obtenues par des tests effectués selon les normes des méthodes de tests ASTM et PSTC. MPI Matco ne peut garantir les résultats obtenus des produits adhésifs. Les informations publiées sont représentatives des recherches effectuées en laboratoire sur ces produits et sont considérées comme fiables. Les valeurs ne doivent pas être utilisées à des fins de spécifications. Chaque utilisateur doit effectuer ses propres tests afin de déterminer l'adéquation du produit à l'application prévue et doit assumer tous les risques et responsabilités s'y rattachant. Les matériaux doivent être entreposés à 70°F (21°C) avec 50% d'humidité relative.

